

12.05.11 -N27

Отчет об испытании поверхностной прочности бетонного пола в производственном помещении фирмы Eskaro (производитель вододисперсионных красок известный в Европе и в Украине).

Испытания проводила фирма EtuiBetonTest 04.05.05 прибором АУДИТОР ВСМ – 8 (ГОСТ 2269—88) в производственном помещении фирмы Eskaro.

Один участок пола был обработан силером Lakro 1000 (производитель -Stavanger Industriebelgg as Швеция) второй обработан силером Granit – 28 (в настоящее время наименование пропитки Granit-28Cure), третий участок не обработан.

Бетон пола: В-25, обработан вертолетом, возраст на момент пропитки 1 месяц . Выдержка после обработки 45 дней. Площадь тестируемых участков в пределах 1 м2.

В результате испытаний получены следующие значения поверхностной прочности:

Granit-28 - 81.1MP

Lakro 1000 - 60.7 MP,

необработанный бетон -24.6 MP.

Ниже приводится распечатка с прибора ВСМ – 8.

А. Смородинский

АКВЕКА OÜ

Директор